

UDC 666.5  
Y 24



# 中华人民共和国国家标准

GB 10814—89

---

## 建白高级日用细瓷器

Standard for highgrade domestic fine  
porcelain of lard white of dehua

1989-03-31 发布

1990-01-01 实施

---

国家技术监督局 发布

# 中华人民共和国国家标准

## 建白高级日用细瓷器

GB 10814—89

Standard for highgrade domestic fine  
porcelain of lard white of dehua

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了建白高级日用细瓷器的产品分类、技术要求、试验方法、验收、标志、包装、运输、贮存规则。

本标准适用于建白高级日用细瓷器。

### 2 引用标准

- GB 5000 日用陶瓷名词术语
- GB 3303 日用陶瓷器缺陷术语
- GB 3302 日用陶瓷器验收、包装、标志、运输、储存规则
- GB 3534 日用陶瓷器铅、镉溶出量测定方法
- GB 3298 日用陶瓷器热稳定性测定方法
- GB 3299 日用陶瓷器吸水率测定方法

### 3 产品分类

按产品的形式和用途分为盘碟类、碗类、壶类和杯类。其他器物类,视其外形相似情况,分别按上述各类定型。

### 4 技术要求

- 4.1 吸水率不超过 0.5%。
- 4.2 热稳定性:180℃投入 20℃水中热交换一次不裂。
- 4.3 任何单一制品与食物接触面的铅和镉的溶出量允许极限不超过表 1 给定值。

表 1

陶瓷器皿类型	单位	铅	镉
扁平制品	mg/L	7	0.5
小空心制品	mg/L	5.0	0.50
大空心制品	mg/L	2.5	0.25

- 4.4 釉面滋润如玉,白中泛微黄色,透明度好,呈猪油质感。
- 4.5 成套产品的釉色、画面色泽应基本一致,同一产品的规格尺寸应相称。
- 4.6 产品的毛脚应磨光,放在平面上应平稳。
- 4.7 有盖产品的盖与口要适合。

国家技术监督局 1989-03-31 批准

1990-01-01 实施