



中华人民共和国船舶行业标准

CB/T 3387—92

气垫船围裙用橡胶涂覆织物

1993-01-08 发布

1993-07-01 实施

中国船舶工业总公司 发布

气垫船围裙用橡胶涂覆织物

1 主题内容与适用范围

本标准规定了气垫船围裙用橡胶涂覆锦纶织物的品种代号、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输等。

本标准适用于天然橡胶与氯丁橡胶并用、天然橡胶与顺丁橡胶并用的硫化橡胶涂覆锦纶织物(以下简称涂覆织物)。

2 引用标准

- GB 528 硫化橡胶拉伸性能的测定
- GB 531 橡胶邵尔 A 型硬度试验方法
- GB 532 硫化橡胶与织物粘合强度的测定
- GB 533 硫化橡胶密度的测定方法
- GB 1689 硫化橡胶耐磨性能的测定(用阿克隆磨耗机)
- GB 5572 胶布扯断强力和扯断伸长率的测定
- GB 5573 胶布耐撕裂性能的测定
- GB 7538 橡胶涂覆织物整卷特性的测定
- GJB 995 气垫船围裙材料拍打试验方法

3 品种代号

3.1 涂覆织物代号由橡胶代号和织物代号组成。

3.2 根据使用的橡胶和锦纶织物的不同,本标准规定的六种涂覆织物的代号为:

- TL-58012;
- TS-58012;
- TL-57911;
- TS-57911;
- TL-4275;
- TS-4275。

其中:

- TL——天然橡胶和氯丁橡胶并用胶料的代号;
- TS——天然橡胶和顺丁橡胶并用胶料的代号;
- 58012——锦纶织物代号($\frac{1}{1}$ 平纹,930 dtex×2);
- 57911——锦纶织物代号($\frac{2}{2}$ 方平,1 400 dtex×2);
- 4275——锦纶织物代号($\frac{2}{2}$ 方平,1 400 dtex×3)。