



中华人民共和国国家标准

GB/T 14506.7—2010
代替 GB/T 14506.7—1993

硅酸盐岩石化学分析方法 第 7 部分：氧化镁量测定

Methods for chemical analysis of silicate rocks—
Part 7: Determination of magnesium oxide content

2010-11-10 发布

2011-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

GB/T 14506《硅酸盐岩石化学分析方法》由以下 30 部分组成：

- 第 1 部分：吸附水量测定；
- 第 2 部分：化合水量测定；
- 第 3 部分：二氧化硅量测定；
- 第 4 部分：三氧化二铝量测定；
- 第 5 部分：总铁量测定；
- 第 6 部分：氧化钙量测定；
- 第 7 部分：氧化镁量测定；
- 第 8 部分：二氧化钛量测定；
- 第 9 部分：五氧化二磷量测定；
- 第 10 部分：氧化锰量测定；
- 第 11 部分：氧化钾和氧化钠量测定；
- 第 12 部分：氟量测定；
- 第 13 部分：硫量测定；
- 第 14 部分：氧化亚铁量测定；
- 第 15 部分：锂量测定；
- 第 16 部分：铷量测定；
- 第 17 部分：铯量测定；
- 第 18 部分：铜量测定；
- 第 19 部分：铅量测定；
- 第 20 部分：锌量测定；
- 第 21 部分：镍和钴量测定；
- 第 22 部分：钒量测定；
- 第 23 部分：铬量测定；
- 第 24 部分：镉量测定；
- 第 25 部分：钼和钨量测定；
- 第 26 部分：钡量测定；
- 第 27 部分：镍量测定；
- 第 28 部分：16 个主次成分量测定；
- 第 29 部分：稀土等 22 个元素量测定；
- 第 30 部分：44 个元素量测定。

本部分为 GB/T 14506 的第 7 部分。

本部分代替 GB/T 14506.7—1993《硅酸盐岩石化学分析方法 氧化镁的测定》。

本部分与原部分相比，主要变化如下：

- 增加了规范性引用文件；
- 增加了警示、警告内容；
- 将称取试料量和分取溶液改为列表表示。

本部分由中华人民共和国国土资源部提出。

GB/T 14506.7—2010

本部分由全国国土资源标准化技术委员会归口。

本部分负责起草单位：国家地质实验测试中心。

本部分起草单位：浙江省地质矿产研究所。

本部分主要起草人：胡勇平、郑存江、安华娟。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 14506.7—1993。

硅酸盐岩石化学分析方法

第7部分:氧化镁量测定

警示——使用本部分的人员应有正规实验室工作的实践经验。本部分并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施,并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

GB/T 14506 的本部分规定了硅酸盐岩石中氧化镁量的测定方法。

本部分适用于硅酸盐岩石中氧化镁量的测定,也适用于土壤和水系沉积物中氧化镁量的测定。

测定范围:乙二醇二乙醚二胺四乙酸(EGTA)络合滴定法,1%~10%的氧化镁量。火焰原子吸收分光光度法,0.01%~1%的氧化镁量。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 14506 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 14506.1 硅酸盐岩石化学分析方法 第1部分:吸附水量测定

GB/T 14506.3 硅酸盐岩石化学分析方法 第3部分:二氧化硅量测定

3 EDTA 络合滴定法

3.1 原理

分离二氧化硅后的滤液,用三乙醇胺掩蔽铁、铝等干扰元素。镍、铜等元素干扰用氰化钠掩蔽,或者经六次甲基四胺、铜试剂分离干扰元素后,在 pH10 的氨性介质中,加 EGTA 溶液络合钙,以酸性络蓝 K-茶酚绿 B 为指示剂,用 EDTA 标准溶液滴定,计算氧化镁量。

3.2 试剂

本部分除非另有说明,在分析中均使用分析纯试剂和符合 GB/T 6682 的分析实验室用水。

3.2.1 盐酸羟胺。

3.2.2 六次甲基四胺。

3.2.3 氢氧化钾(优级纯)。

3.2.4 乙醇。

3.2.5 盐酸(1+1)。

3.2.6 氨水(ρ 0.91 g/mL)。

3.2.7 氨水(1+1)。

3.2.8 三乙醇胺(1+1)。

3.2.9 氰化钾溶液(50 g/L)。警告——氰化钾溶液为剧毒试剂,必须严格按照规定使用与保管。

注:不能在酸性条件下加入氰化钾,使用完后,加入硫酸亚铁铵(莫氏盐)处理后方可倒入下水道。

3.2.10 二乙基二硫代氨基甲酸铜(铜试剂)溶液(2%):用时现配。

3.2.11 氨水-氯化铵缓冲溶液(pH10):称取 67.5 g 氯化铵溶解于 200 mL 水中,加入 570 mL 氨水