



# 中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 229.3—2013  
代替 YS/T 229.3—1994

## 高纯铅化学分析方法 第3部分：锑量的测定 原子荧光光谱法

Methods for chemical analysis of high pure lead—  
Part 3:Determination of antimony content—  
Atomic fluorescence spectrometry

2013-10-17 发布

2014-03-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 前　　言

YS/T 229—2013《高纯铅化学分析方法》共分为4个部分：

- 第1部分：银、铜、铋、铝、镍、锡、镁和铁量的测定 化学光谱法；
- 第2部分：砷量的测定 原子荧光光谱法；
- 第3部分：锑量的测定 原子荧光光谱法；
- 第4部分：痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法。

本部分为YS/T 229的第3部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分代替YS/T 229.3—1994高纯铅中锑量的测定(孔雀绿吸光光度法)。与YS/T 229.3—1994相比,主要变化如下：

- 改变了测定方法,采用原子荧光光谱法；
- 增加了“精密度”条款；
- 增加了“试验报告”要求。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。

本部分负责起草单位:株洲冶炼集团股份有限公司。

本部分参加起草单位:中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、北京矿冶研究总院、白银有色集团股份有限公司。

本部分主要起草人:姜晴、向德磊、刘传仕、陈祝炳、乔小芳、袁玉霞、王皓莹、王冬珍、韦文辉、马得莉。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

- YS/T 229.3—1994。

# 高纯铅化学分析方法

## 第3部分: 锡量的测定

### 原子荧光光谱法

**警告——**使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

#### 1 范围

YS/T 229 的本部分规定了高纯铅中锡量的测定方法。

本部分适用于高纯铅中锡量的测定。锡含量的测定范围： $0.05 \times 10^{-4} \%$  ~  $1.0 \times 10^{-4} \%$  (质量分数)。

#### 2 方法原理

试料以硝酸溶解，以氯化铅沉淀分离主体铅，在硫脲-抗坏血酸存在下，于盐酸介质中锡被硼氢化钾还原成锡的氢化物，用氩气导入石英炉原子化器中，于原子荧光光谱仪上测量锡的荧光强度。

#### 3 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为高纯试剂和一级水或相当纯度的水。

- 3.1 硝酸 ( $\rho = 1.42 \text{ g/mL}$ )。
- 3.2 盐酸 ( $\rho = 1.19 \text{ g/mL}$ )。
- 3.3 硝酸(1+2)。
- 3.4 盐酸(1+1)。
- 3.5 盐酸(1+4)。
- 3.6 硫脲-抗坏血酸混合溶液(50 g/L)：称取 5 g 硫脲(优级纯)、5 g 抗坏血酸(优级纯)，用水溶解后，稀释至 100 mL，混匀。用时现配。
- 3.7 硼氢化钾溶液(25 g/L)：称取 5 g 硼氢化钾(优级纯)，加入预先溶有 1 g 氢氧化钾(优级纯)的 200 mL 水中。用时现配。
- 3.8 锡标准贮存溶液：称取 0.274 0 g 酒石酸锑钾(优级纯)，置于 150 mL 烧杯中，加入 100 mL 水，低温加热溶解，移入 1 000 mL 容量瓶中，加入 10 mL 硝酸(3.1)，用水稀释至刻度，混匀。此溶液 1 mL 含锡 100  $\mu\text{g}$ 。
- 3.9 锡标准溶液：移取 2.50 mL 锡标准贮存溶液(3.8)于 500 mL 容量瓶中，加入 50 mL 盐酸(3.2)，用水稀释至刻度，混匀。此溶液 1 mL 含锡 0.50  $\mu\text{g}$ 。
- 3.10 氩气(纯度  $\geq 99.99\%$ )。

#### 4 仪器

原子荧光光谱仪，附锡高强度空心阴极灯。