

UDC 678.652  
G 32



# 中华人民共和国国家标准

GB 13454—92

---

## 氨基模塑料

Plastics—Aminoplastic moulding  
materials—Specification

1992-04-29 发布

1993-04-01 实施

---

国家技术监督局 发布

# 中华人民共和国国家标准

## 氨基模塑料

GB 13454—92

### Plastics—Aminoplastic moulding materials—Specification

本标准参照采用国际标准 ISO 2112《塑料——氨基模塑料规格》。

#### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了氨基模塑料的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存要求。

本标准适用于以尿素甲醛树脂或三聚氰胺甲醛树脂为基材,纤维素、矿物质为填料,添加润滑剂、硬化剂、颜料及其他添加物所制成的氨基模塑料。

#### 2 引用标准

- GB 1033 塑料密度和相对密度试验方法
- GB 1034 吸水性试验方法
- GB 1043 塑料简支梁冲击试验方法
- GB 1408 固体电工绝缘材料工频击穿强度和耐电压试验方法
- GB 1409 固体电工绝缘材料在工频、音频、高频下相对介电系数和介质损耗角正切试验方法
- GB 1410 固体电工绝缘材料绝缘电阻、体积电阻系数和表面电阻系数试验方法
- GB 1411 固体电工绝缘材料高压小电流间歇耐电弧试验方法
- GB 1634 塑料弯曲负载热变形温度(简称热变形温度)试验方法
- GB 1636 模塑料表观密度试验方法
- GB 2406 塑料燃烧性能试验方法 氧指数法
- GB 2407 塑料燃烧性能试验方法 炽热棒法
- GB 2918 塑料试样状态调节和试验的标准环境
- GB 3403 氨基模塑料命名
- GB 4207 固体绝缘材料在潮湿条件下相比漏电起痕指数和耐漏电起痕指数的测定方法
- GB 5009.61 三聚氰胺成型品卫生标准
- GB 5471 热固性模塑料压塑试样制备方法
- GB 6678 化工产品采样总则
- GB 6679 固体化工产品采样通则
- GB 9341 塑料弯曲试验方法
- GB/T 13455 氨基模塑料挥发物测定方法

#### 3 产品分类

氨基模塑料产品按 GB 3403 分类命名,其类别、型号和主要用途见表 1 所示。

国家技术监督局 1992-04-29 批准

1993-04-01 实施