



中华人民共和国国家标准

GB/T 14353.16—2010
代替 GB/T 14353.16—1993

铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第 16 部分：碲量测定

Methods for chemical analysis of copper ores, lead ores and zinc ores—
Part 16: Determination of tellurium content

2010-11-10 发布

2011-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法
第 16 部分：砷量测定

GB/T 14353.16—2010

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码：100045

网址 www.spc.net.cn

电话：68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 10 千字
2010 年 12 月第一版 2010 年 12 月第一次印刷

*

书号：155066·1-41019

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话：(010)68533533

前 言

GB/T 14353《铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法》分为 18 个部分：

- 第 1 部分：铜量测定；
- 第 2 部分：铅量测定；
- 第 3 部分：锌量测定；
- 第 4 部分：镉量测定；
- 第 5 部分：镍量测定；
- 第 6 部分：钴量测定；
- 第 7 部分：砷量测定；
- 第 8 部分：铋量测定；
- 第 9 部分：钨量测定；
- 第 10 部分：钨量测定；
- 第 11 部分：银量测定；
- 第 12 部分：硫量测定；
- 第 13 部分：镓量、铟量和铊量测定；
- 第 14 部分：锗量测定；
- 第 15 部分：硒量测定；
- 第 16 部分：碲量测定；
- 第 17 部分：铈量测定；
- 第 18 部分：铜量、铅量、锌量、钴量和镍量测定。

本部分为 GB/T 14353 的第 16 部分。

本部分代替 GB/T 14353.16—1993《铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 单体分离-石墨炉原子吸收分光光度法测定碲量》。

本部分与 GB/T 14353.16—1993 相比，主要变化如下：

- 增加了警示、警告内容；
- 修改了试样干燥温度。

本部分附录 A 为资料性附录。

本部分由中华人民共和国国土资源部提出。

本部分由全国国土资源标准化技术委员会归口。

本部分负责起草单位：国家地质实验测试中心。

本部分起草单位：陕西省地质矿产实验研究所。

本部分主要起草人：王龙山，李小寒。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 14353.16—1993。

铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法

第 16 部分：砷量测定

警告：使用本部分的人员应经过相关专业的技术培训，具有一定的工作经验。本部分并未指出所有可能的安全问题，使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

GB/T 14353 的本部分规定了铜矿石、铅矿石和锌矿石中砷量的测定方法。

本部分适用于铜矿石、铅矿石和锌矿石中砷量的测定。

测定范围：0.2 μg/g~20 μg/g 的砷。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 14353 的本部分的引用而成为本部分的条款，凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 14505 岩石和矿石化学分析方法 总则及一般规定

3 原理

试样经硝酸-氢氟酸-高氯酸分解后，于盐酸介质中，在共沉淀剂砷的存在下，以次亚磷酸钠还原砷和砷至单体。单体经硝酸溶解，在 1% 硝酸溶液中，以镍作基体改进剂，在波长 214.3 nm 处，采用石墨炉原子吸收分光光度计测定砷。

4 试剂

本部分除非另有说明，在分析中均使用分析纯试剂和符合 GB/T 6682 的分析实验室用水。

4.1 次亚磷酸钠。

4.2 硝酸(ρ1.42 g/mL)。

4.3 氢氟酸(ρ1.13 g/mL)警告：氢氟酸有毒，具有强腐蚀性，操作时应戴手套，防止与皮肤接触！

4.4 高氯酸(ρ1.67 g/mL)警告：该试剂为易爆品，小心操作！

4.5 盐酸(ρ1.19 g/mL)。

4.6 盐酸(2+98)。

4.7 盐酸(3+17)。

4.8 硝酸(1+99)。

4.9 硫酸铜-硫酸溶液[ρ(CuSO₄·5H₂O)=156 g/L]·[硫酸(2+98)]：

此溶液 1 mL 含 100 mg 的 CuSO₄。

4.10 砷酸氢二钠溶液[ρ(Na₂HAsO₄·7H₂O)=21 g/L](此溶液 1 mL 含 5 mg 砷)。

4.11 硝酸镍溶液[ρ(Ni)=2 mg/mL]：

称取 2.82 g 三氧化二镍，加入 10 mL 硝酸(4.2)，加热溶解，冷却，用少量水洗去表皿，移入 1 000 mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。