

UDC 669.55'71'73 : 621.35.035.2 : 543.06



中华人民共和国国家标准

GB 4951—85

锌-铝-镉合金牺牲阳极 化学分析方法

Sacrificial anode of Zn-Al-Cd alloy
—chemical analysis

1985-02-04 发布

1985-10-01 实施

国家 标 准 局 批 准

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
锌-铝-镉合金牺牲阳极
化学分析方法

GB 4951—85

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

电话：63787337、63787447

1985 年 10 月第一版 2006 年 3 月电子版制作

*

书号：155066 • 1-25615

版权专有 侵权必究
举报电话：(010)68533533

中华人民共和国国家标准

锌 - 铝 - 镉合金牺牲阳极
化学分析方法

UDC 669.55'71'73
: 621.35 .035.2
: 543.06
GB 4951—85

Sacrificial anode of Zn-Al-Cd alloy
—chemical analysis

本标准适用于GB 4950—85《锌 - 铝 - 镉合金牺牲阳极》中材料化学成分的测定。仲裁分析时必须按本标准规定的方法进行。

1 总则

1.1 标准方法中所列允许差仅为确保分析结果的准确度而设。仲裁分析时，平行分析的份数不得少于三份。所得分析数据极差值在所列允许差两倍以内（即 \pm 允许差以内）的数据，均认为有效，求得的平均值即为分析结果。用标准试样校验时，结果偏差不得超过本标准规定的允许差。

1.2 分析所用试样应参照GB 4950—85的规定采样；在特殊情况下可与有关单位协商采样，制成合格的试样样屑。

1.3 所用试剂纯度，除特殊注明者外，均为分析纯。

1.4 配制标准溶液所采用的基准试剂，在称量前要经过烘干或灼烧处理。纯金属纯度不低于99.99%。

1.5 配制溶液及分析用水指蒸馏水或同等纯度的去离子水。溶液除指明溶剂外，均为水溶液。

1.6 试剂溶液浓度表示方法除指明配制方法外，一般是：用固体试剂配制的溶液，其浓度均以100ml溶液中所含试剂的克数表示。例如：50%的柠檬酸铵溶液，系指100ml溶液中含50g柠檬酸铵。

用液体试剂配制的溶液，其浓度一般以该试剂与水的体积比表示。例如：1 + 3的硝酸，系指1体积的硝酸（密度1.42）与3体积的水混合配制而成。

试剂部分凡是浓酸、浓碱均以密度表示，而过氧化氢、氢氟酸等则以百分比浓度表示。

1.7 在方法中所载的温水或低温加热是指50~60℃。

1.8 原子吸收光度法中，火焰原子化法所用火焰除特殊指明外，均为空气-乙炔火焰。

1.9 标准中所用容量仪器及计量仪器均需校正后使用。

1.10 有关数字的取舍，按数字修约规则“四舍六入五单双”处理。

2 铝量的测定

2.1 铬天青S 光度法

2.1.1 方法提要

试样经盐酸溶解后，用硫脲、抗坏血酸作掩蔽剂，消除铜、铁的干扰。以六次甲基四胺作缓冲溶液，在pH5.8左右弱酸性介质中，铝(Ⅲ)与铬天青S形成紫红色络合物，测量其吸光度。

测定范围：0.1~0.8%。

2.1.2 试剂

2.1.2.1 盐酸：1 + 1。

2.1.2.2 过氧化氢：30%。

2.1.2.3 硫脲溶液：0.5%，用时配制。

2.1.2.4 抗坏血酸溶液：0.5%，用时配制。