



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 13747.20—92

---

## 锆及锆合金化学分析方法 发射光谱法测定铪量

Zirconium and zirconium alloys  
—Determination of hafnium content  
—Emission spectrographic method

1992-11-05 发布

1993-06-01 实施

国家技术监督局发布

# 中华人民共和国国家标准

## 锆及锆合金化学分析方法

### 发射光谱法测定铪量

GB/T 13747.20—92

Zirconium and zirconium alloys

—Determination of hafnium content

—Emission spectrographic method

#### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了锆及锆合金中铪含量的测定方法。

本标准适用于锆及锆合金中铪含量的测定。测定范围:0.005%~0.30%。

#### 2 引用标准

GB 1.4 标准化工作导则 化学分析方法标准编写规定

GB 1467 冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定

#### 3 方法原理

试料以一定量的碳粉和氟化钡的混合物为缓冲剂, 直流电弧阳极激发, 以 logR-logC 工作曲线法计算铪量。

#### 4 试剂和材料

4.1 氧化锆(铪含量小于 0.003%)。

4.2 锆合金氧化物(铪含量小于 0.003%)。

4.3 氧化铪(>99.9%)。

4.4 碳粉, 光谱纯。

4.5 氟化钡。

4.6 缓冲剂:三份碳粉(4.4)与一份氟化钡(4.5)混合, 磨匀。

4.7 碳电极, φ6mm。

4.8 感光板, 紫外 I 型。

#### 5 仪器、装置

5.1 平面光栅光谱仪:倒数线色散率不大于 0.20nm/mm。

5.2 光源:直流电弧, 电压 220~350V。

5.3 测微光度计。

5.4 电极:下电极为杯型, 内径 5mm, 孔深 5mm, 壁厚 1mm, 细颈高 7mm。