

ICS 59.080.30  
W 63

**FZ**

# 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 24013—2010

---

## 耐久型抗静电羊绒针织品

Durable static protective cashmere knitting goods

2010-08-16 发布

2010-12-01 实施

---

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 前 言

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会羊绒制品分技术委员会(SAC/TC 209/SC 9)归口。

本标准起草单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、国家羊绒制品工程技术研究中心、国家毛纺织产品质量监督检验中心(北京)。

本标准主要起草人:张志、张梅荣、杨桂芬、田君、王翠芳。

# 耐久型抗静电羊绒针织品

## 1 范围

本标准规定了耐久型抗静电羊绒针织品的技术要求,试验方法和包装、标志等技术特征。  
本标准适用于羊绒针织品耐久型抗静电性能的评定。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 8629 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T 12703.3 纺织品 静电性能的评定 第3部分:电荷量

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

FZ/T 73009 羊绒针织品

## 3 技术要求

包括安全性要求、质量要求、抗静电性能的要求。

### 3.1 安全性要求

耐久型抗静电羊绒针织品的安全性应符合 GB 18401 的规定。

### 3.2 质量要求

耐久型抗静电羊绒针织品应满足 FZ/T 73009 所规定的要求。

### 3.3 抗静电性能要求

抗静电性能要求见表 1。

表 1

项 目	要 求
洗涤前电荷量	≤0.6 μC/件
连续洗涤 20 次后测定的电荷量	

## 4 试验方法

### 4.1 抽样

耐久型抗静电羊绒针织品除按 FZ/T 73009 中规定的方法抽取试样外,每抽验批还应加抽一件用于抗静电性能的测试。

### 4.2 洗涤前电荷量的测定

按 GB/T 12703.3 方法执行。

### 4.3 洗涤后电荷量测试

#### 4.3.1 设备与用品

洗衣机、洗涤剂、陪洗物均应符合 GB/T 8629 规定的要求。

#### 4.3.2 洗涤条件

符合 GB/T 8629 规定的程序,负荷 1 kg。