

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 13003—92

鞋 用 棉 本 色 帆 布

1992-12-09 发布

1993-04-01 实施

中华人民共和国纺织工业部 发布

鞋用棉本色帆布

1 主题内容与适应范围

本标准规定了鞋用棉本色帆布的产品品种、规格、技术要求、布面疵点的评分、试验方法、检验规则、标志及包装。

本标准适用于鉴定有梭织机和无梭织机生产的鞋用棉本色帆布的品质。

2 引用标准

GB 398 本色棉纱线技术要求

GB 406 附件 本色棉布技术条件制订规定

GB 410 本色棉布验收规则

FZ/T 10003 帆布织物试验方法

ZB W04 006.2 温度与回潮率对棉及化纤纯纺、混纺制品断裂强力的修正方法 本色布断裂强力的修正方法

ZB W08 002 棉及化纤纯纺、混纺本色布包装和标志

3 产品品种、规格

鞋用棉本色帆布的产品品种、规格根据用户需要,由生产部门制订。

4 技术要求

4.1 鞋用棉本色帆布技术要求包括织物组织、幅宽、密度、断裂强力、布面疵点评分五项。

4.2 分等规定

4.2.1 鞋用棉本色帆布的品等分为优等品、一等品、二等品、三等品,低于三等品的为等外品。

4.2.2 鞋用棉本色帆布的评等以匹为单位,织物组织、幅宽、布面疵点按匹评等,密度、断裂强力按批评等,并以其中最低的品等,作为该匹布的品等。

4.2.3 分等规定如表 1。

表 1

项 目		标 准	允许偏差		
			一等品	二等品	三等品
织物组织		按设计规定	符合设计要求	符合设计要求	符合设计要求
幅宽,cm		按产品规格	+2.0% -1.2%	+2.5% -1.6%	超过 +2.5% -1.6%
密度 根/10 cm	经纱	按产品规格	-1.5%	超过	-1.5% -2.0%
	纬纱		-2.0%		