

ICS 59.080.30
W 43

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 43050—2018

针式打印机用打印基带

Needle printer printing fabrics

2018-04-30 发布

2018-09-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国丝绸标准化技术委员会(SAC/TC 401)归口。

本标准起草单位：嘉兴市特欣织造有限公司、浙江嘉欣丝绸股份有限公司、浙江中天纺检测有限公司、嘉兴学院。

本标准主要起草人：沈红卫、汤知源、许建峰、吴娟英、张学军、王国夫、曹雅丽、沈嘉栋、杨恩龙。

针式打印机用打印基带

1 范围

本标准规定了针式打印机用打印基带的术语和定义、规格、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。本标准适用于评定采用锦纶 66 为原料,用于针式打印机用打印基带的锦纶丝织物的品质。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第 1 部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3820 纺织品和纺织制品厚度的测定

GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

GB/T 4668 机织物密度的测定

GB/T 4669—2008 纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定

GB/T 7573 仿纺织品 水萃取液 pH 值的测定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

针式打印机用打印基带 **needle printer printing fabrics**

采用锦纶 66 为原料,用于针式打印机用打印基带的锦纶丝织物。

4 针式打印机用基带规格

针式打印机用基带规格见表 1。

表 1 针式打印机用基带规格表

基带带宽/mm	基带长度/m	基带厚度/mm
6.35	460	0.12~0.15
7.00	460	0.12~0.15
8.00	460	0.12~0.15
9.00	920	0.12~0.15
10.00	920	0.12~0.15
11.00	920	0.12~0.15