

UDC 661.51/.52
Y 88



中华人民共和国国家标准

GB/T 13524. 1—92

陈设艺术瓷器 雕塑瓷

Standard of artistic porcelain—Carved porcelain

1992-06-12 发布

1993-03-01 实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

GB/T 13524.1—92

陈设艺术瓷器 雕塑瓷

Standard of artistic porcelain—Carved porcelain

1 主题内容与适用范围

本标准规定了陈设艺术雕塑瓷器的术语、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、储存规则。

本标准适用于陈设艺术雕塑瓷器，不适用于特种工艺雕塑瓷和工贸双方协商认可的雕塑瓷。

2 引用标准

- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB 2829 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)
- GB 3299 日用陶瓷器吸水率测定方法
- GB 3301 日用陶瓷器的容积、口径误差、高度误差、重量误差、缺陷尺寸的测定方法
- GB 3302 日用陶瓷器验收、包装、标志、运输、储存规则
- GB 3303 日用陶瓷器缺陷术语
- GB 5000 日用陶瓷名词术语
- GB 5001 日用陶瓷分类
- GB 11423 日用陶瓷纸箱包装技术条件

3 术语

3.1 一般术语

3.1.1 特种工艺雕塑瓷 special technical carved porcelain

在造型和装饰上,技术难度大、工艺要求高或按客户要求定制、仿制,并符合下列条件之一的:

- a. 精雕细刻的捏雕、镂雕、浮雕及采用特种工艺造型和综合装饰的雕塑瓷;
- b. 小于 50 mm 的微型雕塑瓷和大于 800 mm 的超特型雕塑瓷。

3.1.2 镀膜装饰 plating film decoration

采用镀膜方法,使产品表面形成一层色膜。

3.2 缺陷术语

3.2.1 合缝迹 seam mark

产品表面呈现的合缝痕迹。

3.2.2 注浆纹(又称吊浆) vein of casting slip

产品表面呈现的线状痕迹。

3.2.3 皮子釉(又称刨皮花) browning mark

带有树节的刨皮烧后留在产品上的阴褐色釉面。

3.2.4 底板粘渣 sticking on bottom plate