

ICS 65.050  
B 72



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 13803.2—1999  
代替 GB/T 13804—1992

---

## 木质净水用活性炭

Wooden activated carbon for water purification

1999-11-10 发布

2000-04-01 实施

国家质量技术监督局 发布

## 前　　言

本标准是对 GB/T 13804—1992《木质净水用活性炭》(1993-08-01 实施)的修订。

原 GB/T 13804—1992 技术指标中分为优级品、一级品、二级品，本标准在修订中根据 GB/T 12707—1991《工业产品质量分等导则》划分为一级品、二级品，故各项技术指标相应作了较大调整。

本标准从实施之日起，代替 GB/T 13804—1992。

本标准由国家林业局提出并归口。

本标准起草单位：中国林业科学研究院林产化学工业研究所。

本标准主要起草人：施荫锐。

# 中华人民共和国国家标准

GB/T 13803.2—1999

## 木质净水用活性炭

代替 GB/T 13804—1992

Wooden activated carbon for water purification

### 1 范围

本标准规定了净水用木质活性炭的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存要求。

本标准适用于以木质为原料生产的无定形颗粒活性炭，主要用于饮用水、酒类、各种清凉饮料用水的净化处理。

本标准不适用经特殊加工的净水用活性炭，如载银的净水用活性炭。

### 2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 12496.1—1999	木质活性炭试验方法 表观密度的测定
GB/T 12496.2—1999	木质活性炭试验方法 粒度分布的测定
GB/T 12496.3—1999	木质活性炭试验方法 灰分含量的测定
GB/T 12496.4—1999	木质活性炭试验方法 水分含量的测定
GB/T 12496.6—1999	木质活性炭试验方法 强度的测定
GB/T 12496.7—1999	木质活性炭试验方法 pH 值的测定
GB/T 12496.8—1999	木质活性炭试验方法 碘吸附值的测定
GB/T 12496.10—1999	木质活性炭试验方法 亚甲基蓝吸附值的测定
GB/T 13803.4—1999	针剂用活性炭

### 3 技术要求

#### 3.1 外观

黑色无定形颗粒状，本身无毒、无臭、无味。

#### 3.2 不纯物

木质净水用活性炭不能混入含有对人体健康有毒或有害的物质。

#### 3.3 质量指标

木质净水用活性炭质量指标应符合表 1 要求。

表 1 质量指标

项 目	指 标	
	一级品	二级品
碘吸附值, mg/g	≥ 1 000	900
亚甲基蓝吸附率 <sup>1)</sup> , mL/0.1 g mg/g	≥ 9.0 (135)	7.0 (105)

国家质量技术监督局 1999-11-10 批准

2000-04-01 实施