

ICS 59.060.20  
W 52

FZ

# 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 54067—2013

## 阳离子染料可染改性涤纶低弹丝

Cationic dyeable modified polyester drawn textured yarns

2013-10-17 发布

2014-03-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由上海市纺织工业技术监督所归口。

本标准起草单位：桐昆集团股份有限公司、江苏国望高科纤维有限公司、荣盛石化股份有限公司、浙江恒逸新材料有限公司、苏州金辉纤维新材料有限公司、上海市纺织工业技术监督所。

本标准主要起草人：陈士南、李国元、高国洪、陈国刚、徐锦龙、谈辉、李红杰、林雪燕。

# 阳离子染料可染改性涤纶低弹丝

## 1 范围

本标准规定了阳离子染料可染改性涤纶低弹丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于总线密度 30.0 dtex~700.0 dtex、单丝线密度为 0.3 dtex~7.0 dtex、圆形截面的阳离子染料可染改性涤纶(CDP)低弹丝。其他类型的阳离子染料可染改性涤纶低弹丝可参照使用。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3291.1 纺织 纺织材料性能和试验术语 第1部分：纤维和纱线

GB/T 3291.3 纺织 纺织材料性能和试验术语 第3部分：通用

GB/T 4146.1 纺织品 化学纤维 第1部分：属名

GB/T 4146.3 纺织品 化学纤维 第3部分：检验术语

GB/T 6502 化学纤维 长丝取样方法

GB/T 6504 化学纤维 含油率试验方法

GB/T 6505 化学纤维 长丝热收缩率试验方法

GB/T 6506 合成纤维变形丝卷缩性能试验方法

GB/T 6508 涤纶长丝染色均匀度试验方法

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14343 化学纤维 长丝线密度试验方法

GB/T 14344 化学纤维 长丝拉伸性能试验方法

FZ/T 50001 合成纤维长丝网络度试验方法

FZ/T 50020 阳离子染料可染改性涤纶上色率试验方法

## 3 术语和定义

GB/T 3291.1、GB/T 3291.3、GB/T 4146.1 和 GB/T 4146.3 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**阳离子染料可染改性涤纶低弹丝 cationic dyeable modified polyester drawn textured yarns**

采用阳离子染料可染改性 PET(CDP、ECDP 等)成分纺制的涤纶低弹丝。

注 1：CDP 是指在常规 PET 聚合中，加入含有磺酸基团的第三单体共聚改性所得的聚合物。