

UDC 621.17.22 : 678.5.077  
G 31



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 14694—93

---

## 塑料压缩弹性模量的测定

Plastics—Determination of  
compressive elastic modulus

1993-11-09发布

1994-07-01实施

国家技术监督局发布

# 中华人民共和国国家标准

## 塑料压缩弹性模量的测定

GB/T 14694—93

Plastics—Determination of  
compressive elastic modulus

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了在静态压缩负荷作用下,测定塑料压缩弹性模量的试验方法。

本标准适用于硬质塑料,不适用于各向异性的纤维增强塑料和泡沫塑料。

### 2 引用标准

GB 1039 塑料力学性能试验方法总则

GB/T 1041 塑料压缩试验方法

GB 2918 塑料试样状态调节和试验的标准环境

### 3 术语

#### 3.1 压缩变形(compressive deformation)

由压缩负荷引起的试样标距的改变量,计量单位为 mm。

#### 3.2 压缩应变(compressive strain)

压缩变形与试样原始标距之比,以无量纲的比值表示。

### 4 原理

在试样的端部表面上沿主轴方向,以恒定的速率施加一个可测量的压缩负荷,并测量比例极限内的压缩变形。压缩应力增量与相应的压缩应变增量之比为压缩弹性模量。

### 5 试样

#### 5.1 试样为正方形、矩形或圆形的柱体,两端面应互相平行且与主轴垂直。

#### 5.2 推荐的标准试样尺寸如表所示。

试样形状	试样尺寸				mm
	厚度 <i>a</i>	宽度 <i>b</i>	直径 <i>d</i>	高度 <i>H</i>	
正方形柱体	≥5	同 <i>a</i>			5 <i>a</i> ~10 <i>a</i>
矩形柱体	≥5	>5			5 <i>a</i> ~10 <i>a</i>
	<5	10±0.50			80±0.20 115±0.20
圆形柱体			≥5		5 <i>d</i> ~10 <i>d</i>