

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1084—93

毛 杨 梅 栲 胶

1993-03-26 发布

1993-12-01 实施

中华人民共和国林业部 发布

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1084—93

毛 杨 梅 栲 胶

1 主题内容与适用范围

本标准规定了毛杨梅栲胶的技术要求、检验方法、检验规则、包装、标志、贮存和运输。

本标准适用于以毛杨梅(*Myrica esculenta* Buch. Ham)的树皮为原料,经加工制成的粉状栲胶,主要用于鞣革。

2 引用标准

LT/T 1082 栲胶检验方法

3 术语

浅色栲胶:指经过脱色处理制成的栲胶。

4 技术要求

4.1 外观

淡棕黄色粉末。

4.2 技术指标

毛杨梅栲胶技术指标应符合下表要求。

指标名称	特 级		一级	二级
	浅色	普通		
单宁, % \geq	67	69	68	66
非单宁, % \leq	30	27	27	28
不溶物, % \leq	3.0	4.0	5.0	6.0
水分, % \leq	12	12	12	12
沉淀, % \leq	1.5	2.0	4.0	6.0
pH(分析浓度)	4.5~5.5	4.5~5.5	4.5~5.5	4.5~5.5
总颜色 \leq	8.0	10	16	26
红	2.5	3.0	5.0	9.0
黄	5.5	7.0	11	17
蓝	0	0	0	0

注:单宁、非单宁、不溶物、沉淀的指标均按干基计算。

中华人民共和国林业部 1993-03-26 批准

1993-12-01 实施