

UDC 675.81 : 678.743.22
G 33



中华人民共和国国家标准

GB/T 6668—94

聚氯乙烯针织布基发泡人造革

Coated knitted fabrics from expanded PVC

1994-12-30 发布

1995-10-01 实施

国家技术监督局 发布

(京)新登字 023 号

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
聚氯乙 烯 针 织 布 基 发 泡 人 造 革
GB/T 6668—94

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码: 100045
<http://www.bzcbs.com>
电话: 63787337、63787447
1995 年 5 月第一版 · 2004 年 12 月电子版制作

*

书号:155066 · 1-11489

版权专有 侵权必究
举报电话: (010) 68533533

中华人民共和国国家标准

聚氯乙烯针织布基发泡人造革

Coated knitted fabrics from expanded PVC

GB/T 6668—94

代替 GB 6668—86

1 主题内容与适用范围

本标准规定了聚氯乙烯针织布基发泡人造革(以下简称针泡革)的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以聚氯乙烯树脂、增塑剂、发泡剂、稳定剂和其他添加剂组成的混合物为原料,以单面纬编平针针织布为底基的针泡革。

2 引用标准

GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适应于连续批的检查)

GB 2918 塑料试样状态调节和试验的标准环境

GB 3920 纺织品耐摩擦色牢度试验方法

GB/T 6673 塑料薄膜与片材长度和宽度的测定

GB 7565 纺织品色牢度试验 棉和粘纤标准贴衬织物规格

GB/T 8808 软质复合塑料材料剥离试验方法

GB 13022 塑料薄膜拉伸性能试验方法

HG 2—162 塑料低温冲击压缩试验方法

3 产品分类

产品分 A 类和 B 类两种,A 类表面为发泡层,B 类表面为非发泡层。

4 技术要求

4.1 规格

4.1.1 厚度及其极限偏差应符合表 1 规定。

表 1

mm

类 别	厚 度	极 限 偏 差
A 类	0.7~1.0	±0.1
B 类	0.7~1.2	±0.1

4.1.2 宽度及其极限偏差应符合表 2 规定。