

ICS 83.100  
G 31



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 6669—2001  
idt ISO 1856:1980

## 软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定

Polymeric material, cellular flexible  
—Determination of compression set

2001-10-24 发布

2002-05-01 实施

中 华 人 民 共 和 国   发 布  
国家质量监督检验检疫总局

## 前　　言

本标准是根据 GB/T 1.1—1993《标准化工作导则 第 1 单元: 标准的起草与表述规则 第 1 部分: 标准编写的基本规则》和 ISO 1856: 1980《软质泡沫聚合材料——压缩永久变形的测定》对 GB/T 6669—1986《软质泡沫聚合材料压缩永久变形的测定》进行修订的。本标准等同采用 ISO 1856: 1980。

本次修订时,保留了 GB/T 6669—1986 中的基本内容,对标准的章进行了重新设置,增设了二章(范围、定义),并对原标准的某些章和条的标题也进行了修改,使之符合 GB/T 1.1—1993 的规定,也与 ISO 1856: 1980 更加一致。

本标准自实施之日起,同时代替 GB/T 6669—1986。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国塑料制品标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:上海市塑料制品工业研究所。

本标准主要起草人:王坚平、冯伟。

## ISO 前言

国际标准化组织(ISO)是各国标准协会(ISO 成员团体)的世界性联合机构。制定国际标准的工作通过 ISO 各技术委员会进行。凡对已建立技术委员会的项目感兴趣的成员团体均有权参加该委员会。凡与 ISO 有联系的政府和非政府的国际组织,也可参加此项工作。

各技术委员会采纳的国际标准草案,应寄发各成员团体赞成后方可由 ISO 理事会批准为国际标准。

国际标准 ISO 1856 由 ISO/T 45“橡胶与橡胶制品”技术委员会制定。

第二版按照 ISO 技术工作导则第一部分第 5.10.1 款规定,直接提交 ISO 理事会。第二版取代第一版(即 ISO 1856:1972)并为下列各成员团体所赞成:

澳大利亚	希腊	罗马尼亚
奥地利	匈牙利	南非
比利时	印度	西班牙
巴西	伊朗	瑞士
加拿大	以色列	泰国
智利	意大利	土耳其
捷克斯洛伐克	日本	英国
埃及	荷兰	美国
法国	新西兰	前苏联
联邦德国	波兰	

由于技术原因下列国家成员团体表示不赞成本文件:

瑞典

# 中华人民共和国国家标准

## 软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定

GB/T 6669—2001  
idt ISO 1856:1980

代替 GB/T 6669—1986

Polymeric material, cellular flexible  
—Determination of compression set

### 1 范围

本标准规定了测定软质泡沫材料压缩永久变形的三种方法。

本标准适用于厚度大于 2 mm 的乳胶和聚氨酯泡沫塑料, 其他材料的测定方法按需要增设。

### 2 引用标准

下列标准所包含的条文, 通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时, 所示版本均为有效。所有标准都会被修订, 使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 6342—1996 泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定(idt ISO 1923:1981)

### 3 定义

本标准采用下列定义。

压缩永久变形 compression set

泡沫材料试样的初始厚度与在规定温度下按规定时间压缩后, 再经规定时间恢复后的最终厚度的差值。这差值与初始厚度的比值。

### 4 原理

将试样在规定温度下保持规定时间的恒定形变, 观察试样恢复后厚度的变化。

### 5 仪器

#### 5.1 压缩装置

由两块大于试样尺寸的平板, 定位件和夹具组成。两平板在试验中应保持平行, 两平板间的距离可以调整到所需要变形的高度。

测试薄的材料, 应备有必要数量的方形玻璃片。玻璃片的厚度为 1.0 mm~1.5 mm, 边长为 50 mm ~55 mm。

#### 5.2 量具

试样尺寸的测定所用的量具应符合 GB/T 6342 的规定。

### 6 试样

#### 6.1 要求

试样的上下面应互相平行, 相邻各面应互相垂直。试样长、宽分别为(50±1) mm, 厚度为