

ICS 85.060
Y 32



中华人民共和国国家标准

GB/T 26391—2011

马桶垫纸

Toilet seat paper

2011-05-12 发布

2011-09-15 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准的附录 A 和附录 B 为规范性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会(SAC/TC 141)归口。

本标准起草单位:福建优兰发集团实业有限公司、中国制浆造纸研究院、国家纸张质量监督检验中心、中国造纸协会标准化专业委员会。

本标准主要起草人:卢宝荣、柯吉熊、陈长兴、高君。

马 桶 垫 纸

1 范围

本标准规定了马桶垫纸的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存的要求。
本标准适用于以单层薄页纸经模切、折叠制成的马桶垫纸产品。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 451.2 纸和纸板定量的测定

GB/T 455 纸和纸板撕裂度的测定

GB/T 462 纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定

GB/T 7974 纸、纸板和纸浆亮度(白度)的测定 漫射/垂直法

GB/T 10739 纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件

GB/T 12914 纸和纸板 抗张强度的测定

3 产品分类

3.1 马桶垫纸按产品包装形式分为盒装和叠装。

3.2 马桶垫纸按每个包装中的产品数量分为:100张、125张、250张等。

4 要求

4.1 产品不应有异味。产品中不应夹带杂质和污染物质,如玻璃、木屑、硬的或尖锐的材料、头发、昆虫等。

4.2 产品不应有任何撕裂、孔洞、破损等。模切边缘应整齐,不应有毛边、撕裂口。

4.3 产品应叠放整齐,不应有窝角、毛边。

4.4 马桶垫纸的技术指标应符合表1或订货合同的规定。

表 1

指 标 名 称		单 位	规 定
定量 ≤		g/m ²	18.0
亮度(白度) ≤		%	88.0
抗张指数	纵向 ≥	N · m /g	20.0
	横向 ≥		15.0
撕裂度	纵向	mN	50.0~100
	横向		80.0~150
内装量偏差 ≥		%	-2
可分散性 ^a ≤		s	60
交货水分 ≤		%	9.0
^a 可分散性为参考指标,不作为产品合格与否的判定依据。			