



# 中华人民共和国国家标准

GB 6730.48—86

---

## 铁矿石化学分析方法 二硫代二安替吡啉甲烷 光度法测定铋量

Methods for chemical analysis of iron ores  
The dithio diantripyril methane photometric method for the determination  
of bismuth content

1986-08-19 发布

1987-08-01 实施

国家 标 准 局 发 布

# 中华人民共和国国家标准

## 铁矿石化学分析方法 二硫代二安替吡啉甲烷 光度法测定铋量

UDC 622.341.1  
:543.06

GB 6730.48—86

Methods for chemical analysis of iron ores  
The dithio diantripyril methane photometric method for the determination  
of bismuth content

本标准适用于铁矿石、铁精矿、烧结矿和球团矿中铋量的测定。测定范围：0.0020~0.200%。

本标准遵守GB 1467—78《冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定》。

### 1 方法提要

试样用盐酸、硝酸处理；残渣用焦硫酸钾熔融，在0.5mol/l硝酸介质中，采用二氧化锰作载体使铋沉淀，过滤后的沉淀溶于含有过氧化氢的盐酸溶液中，加热浓缩。在pH 2~3盐酸介质中，铋与二硫代二安替吡啉甲烷生成红色络合物。于分光光度计波长525nm处，测量其吸光度。

### 2 试剂

- 2.1 焦硫酸钾。
- 2.2 盐酸（ $\rho$  1.19g/ml）。
- 2.3 盐酸（1+2）：内含过氧化氢（2%）。
- 2.4 盐酸（1+9）。
- 2.5 硝酸（ $\rho$  1.42g/ml）。
- 2.6 硝酸（1+1）。
- 2.7 硝酸（3+97）。
- 2.8 氢氟酸（ $\rho$  1.15g/ml）。
- 2.9 过氧化氢（30%）。
- 2.10 硫酸（1+1）。
- 2.11 氢氧化铵（1+1）。
- 2.12 硫酸锰溶液（2%）。
- 2.13 高锰酸钾溶液（0.6%）。
- 2.14 酒石酸溶液（25%）。
- 2.15 抗坏血酸溶液（10%）：用时现配。
- 2.16 2,4-二硝基苯酚乙醇溶液（0.1%）。
- 2.17 二硫代二安替吡啉甲烷(DTPM) 溶液(0.4%)：称取0.4g DTPM于150 ml烧杯中，加20ml无水乙醇，用玻璃棒搅拌使其溶解，加20ml冰乙酸（ $\rho$  1.05g/ml），充分搅拌后，立即移入100ml容量瓶中，混匀。取上层清液使用（或干过滤），用时现配。
- 2.18 铋标准溶液