



中华人民共和国国家标准

GB/T 20931.10—2007

锂化学分析方法 铜量的测定 火焰原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of lithium
—Determination of copper content
—Flame atomic absorption spectrometric method

2007-04-30 发布

2007-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前　　言

GB/T 20931—2007《锂化学分析方法》分为 11 部分：

GB/T 20931.1	锂化学分析方法	钾量的测定	火焰原子吸收光谱法
GB/T 20931.2	锂化学分析方法	钠量的测定	火焰原子吸收光谱法
GB/T 20931.3	锂化学分析方法	钙量的测定	火焰原子吸收光谱法
GB/T 20931.4	锂化学分析方法	铁量的测定	邻二氮杂菲分光光度法
GB/T 20931.5	锂化学分析方法	硅量的测定	硅钼蓝分光光度法
GB/T 20931.6	锂化学分析方法	铝量的测定	铬天青 S-溴化十六烷基吡啶分光光度法
GB/T 20931.7	锂化学分析方法	镍量的测定	α -联呋喃甲酰二肟萃取光度法
GB/T 20931.8	锂化学分析方法	氯量的测定	硫氰酸盐分光光度法
GB/T 20931.9	锂化学分析方法	氮量的测定	碘化汞钾分光光度法
GB/T 20931.10	锂化学分析方法	铜量的测定	火焰原子吸收光谱法
GB/T 20931.11	锂化学分析方法	镁量的测定	火焰原子吸收光谱法

本部分为第 10 部分。

本部分由有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本部分由北京有色金属研究总院、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由北京有色金属研究总院起草。

本部分由建中化工总公司、新疆锂盐厂参加起草。

本部分主要起草人：王爱慈、刘英、张丽、李满芝。

本部分主要验证人：周雅琦、刘期柄。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

锂化学分析方法

铜量的测定

火焰原子吸收光谱法

1 范围

本部分规定了锂中铜含量的测定方法。

本部分适用于锂中铜含量的测定。测定范围(质量分数):0.001 0%~0.1%。

2 方法提要

试料用水溶解,在稀盐酸介质中,于原子吸收光谱仪上波长324.7 nm处,以空气-乙炔贫燃性火焰测定铜的吸光度。

3 试剂

除非另有说明,本部分所用试剂均为符合国家标准或行业标准的分析纯试剂,所用水均为去离子水。

3.1 盐酸(ρ 1.19 g/mL),优级纯。

3.2 盐酸(1+1),优级纯。

3.3 铜标准贮存溶液:称取1.000 0 g金属铜[$w(\text{Cu})\geqslant 99.95\%$],置于500 mL烧杯中,加入20 mL硝酸(1+1),加热溶解,煮沸驱除氮的氧化物,冷却后移入1 000 mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1 mL含有1 mg铜。

3.4 铜标准溶液:移取10.00 mL铜标准贮存溶液(3.3),置于100 mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1 mL含有100 μg 铜。

3.5 锂基体溶液:准确称取66.635 0 g碳酸锂[$w(\text{Li}_2\text{CO}_3)\geqslant 99.999\%$],置于500 mL塑料烧杯中,加入50 mL水,小心缓慢加入150 mL盐酸(3.1),溶解,冷却至室温,移入250 mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀,贮存于塑料瓶中。此溶液1 mL含有50 mg锂。

4 仪器

4.1 原子吸收光谱仪,附铜空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下,凡能达到下列指标者均可使用:

——特征浓度:在与测量溶液基体相一致的溶液中,铜的特征浓度应不大于0.001 8 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 。

——精密度:用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度,其标准偏差应不超过平均吸光度的1.5%;

用最低浓度的标准溶液(不是“零”浓度标准溶液)测量10次吸光度,其标准偏差应不超过最高浓度平均吸光度的0.5%。

——工作曲线线性:将工作曲线按浓度等分成五段,最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比,应不小于0.7。

4.2 手套箱:相对湿度<5%。

5 试样

5.1 试样的保存

试样保存于石蜡油中或密封的铝箔袋中。