



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 17418.3—1998

## 地球化学样品中贵金属分析方法 硫脲富集-石墨炉原子吸收分光光度法 测 定 钯 量

Methods for analysis of noble metals in geochemical samples  
—Determination of palladium content-Preconcentration by  
thiourea-Graphite furnace atomic absorption  
spectrophotometric method

1998-06-17 发布

1999-01-01 实施

国家质量技术监督局 发布

## 前　　言

痕量超痕量贵金属元素测定是难项。据调研,国内外尚未制订岩石中痕量和超痕量贵金属元素分析方法国家标准,因此目前尚无相当的国际标准或国外先进标准可供采用。

本标准方法是我国分析化学家多年研究的成果。其中高灵敏度的催化光度法测定锇、钌、铱和催化极谱法测定铂、铑,可测定岩石中  $10^{-9}$  铂族元素,尤其是小试金光谱法同时测定地质样品中  $0.x \times 10^{-9}$  级铂、钯、金方法研究成功,使我国分析超痕量铂钯金方法达到世界领先水平。并为化探贵金属提供了快速准确的分析方法。

本标准方法的特点是用实验室的常规设备可以分析痕量贵金属。制订的标准方法可以在地矿行业各级实验室推广应用。

本标准包括下列内容:1.《总则及一般规定》;2.《催化极谱法测定铂和铑》;3.《石墨炉原子吸收分光光度法测定钯》;4.《催化分光光度法测定铱》;5.《催化分光光度法测定钌和锇》;6.《火试金-发射光谱法测定铂、钯、金》。

本标准的附录都是提示的附录。

本标准由中华人民共和国地质矿产部提出。

本标准由地质矿产部岩矿测试技术研究所归口。

本标准负责起草单位:地质矿产部岩矿测试技术研究所。参加起草单位:地质矿产部郑州矿产综合利用研究所。

本标准主要起草人:颜茂弘、曾法刚、林玉南、沈振兴。

# 中华人民共和国国家标准

## 地球化学样品中贵金属分析方法 硫脲富集-石墨炉原子吸收分光光度法 测 定 钯 量

GB/T 17418.3—1998

Methods for analysis of noble metals in geochemical samples  
—Determination of palladium content-Preconcentration by  
thiourea-Graphite furnace atomic absorption  
spectrophotometric method

### 1 范围

本标准规定了地质物料中钯的测定方法。

本标准适用于超基性岩等含铂族元素的岩石及地质物料中钯的测定。测定范围: $1 \times 10^{-9} \sim 0.5 \times 10^{-6}$ 。

### 2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 1.4—88 标准化工作导则 化学分析方法标准编写规定

GB/T 14505—93 岩石和矿石化学分析方法总则及一般规定

GB/T 17418.1—1998 地球化学样品中贵金属分析方法总则及一般规定

### 3 方法提要

试样经灼烧除硫及有机质后,用过氧化钠分解,水提取,以硫酸酸化,加氢氟酸蒸发冒烟除硅。在浓硫酸介质中,加热至230℃时,硫脲与铂、钯、铑、铱等贵金属元素生成硫化物沉淀,从而与大量贱金属分离。加硝酸-硫酸溶解沉淀并破坏滤纸及硫磺。再用硫酸锂-焦硫酸钠熔融,使铂、钯等铂族元素转化为硫酸盐络合物。

钯在6 mol/L 盐酸介质中与DDO形成的螯合物可用石油醚-氯仿萃取,使钯进一步被富集。有机相中钯以石墨炉原子吸收法测定。

### 4 试剂

- 4.1 盐酸( $\rho 1.19 \text{ g/mL}$ )。
- 4.2 盐酸(1+1)。
- 4.3 硝酸( $\rho 1.42 \text{ g/mL}$ )。
- 4.4 硫酸( $\rho 1.84 \text{ g/mL}$ )。
- 4.5 硫酸(1+1)。

国家质量技术监督局 1998-06-17 批准

1999-01-01 实施