



中华人民共和国国家标准

GB/T 223.27—94

钢铁及合金化学分析方法 硫氰酸盐-乙酸丁酯萃取 分光光度法测定钼量

Methods for chemical analysis of iron, steel and alloy
The thiocyanate-butyl acetate extraction spectrophotometric
method for the determination of molybdenum content

1994-01-17发布

1994-10-01实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

钢铁及合金化学分析方法 硫氰酸盐-乙酸丁酯萃取 分光光度法测定钼量

GB/T 223.27—94

Methods for chemical analysis of iron, steel and alloy
The thiocyanate-butyl acetate extraction spectrophotometric
method for the determination of molybdenum content

代替 GB 223.27—84

1 主题内容与适用范围

本标准规定了用硫氰酸盐-乙酸丁酯萃取分光光度法测定钼量。

本标准适用于生铁、碳钢、合金钢中钼量的测定。测定范围:0.0025%~0.20%。

2 方法提要

试样用酸溶解后,在硫酸介质中,使钼(V)与硫氰酸盐作用生成橙红色配合物,用乙酸丁酯萃取,测量其吸光度。

在试样中钨小于5 mg时,用磷酸掩蔽;钨大于5~20 mg时,加2~3 g酒石酸掩蔽;当钼小于0.010%时,钼与钨之比不能大于1比80。在移取液中,铜大于5 mg时,加硫脲掩蔽;锑大于0.15 mg时,对本法有干扰。

3 试剂

- 3.1 酒石酸。
- 3.2 纯铁(含钼须小于0.0003%)。
- 3.3 乙酸丁酯。
- 3.4 盐酸(ρ 1.19 g/mL)。
- 3.5 硝酸(ρ 1.42 g/mL)。
- 3.6 磷酸(ρ 1.70 g/mL)。
- 3.7 高氯酸(ρ 1.67 g/mL)。
- 3.8 硫酸(1+1)。
- 3.9 硫酸(1+3)。
- 3.10 氢氧化钠溶液(20%)。
- 3.11 硫脲溶液(10%)。
- 3.12 硫氰酸铵溶液(20%)。
- 3.13 氯化亚锡溶液(10%):称取10 g氯化亚锡($\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)置于250 mL烧杯中,加入10 mL盐酸(3.4),加热煮沸,冷却,用水稀释至100 mL,混匀。用时配制。
- 3.14 钼标准溶液。