



中华人民共和国国家标准

GB/T 17600.2—1998
eqv ISO 2566-2:1984

钢的伸长率换算 第2部分：奥氏体钢

Steel—Conversion of elongation values
—Part 2:Austenitic steels

1998-12-07发布

1999-07-01实施

国家质量技术监督局发布

前　　言

本标准等效采用国际标准 ISO 2566-2:1984《钢的伸长率换算—奥氏体钢》。

本标准的适用范围、换算公式、换算结果与 ISO 2566-2 相同。

本标准与 ISO 标准有下列差异：

1. 本标准比 ISO 2566-2 多给出了伸长率换算的基本公式,ISO 标准只给出了标距为 $5.65 \sqrt{S_0}$ 和 $4 \sqrt{S_0}$ 与定标距之间的两个特定条件下的换算公式,而这两个公式可以由基本公式推导出来。
2. 本标准给出的换算公式包括了 ISO 标准中全部换算表的计算公式,因此将 ISO 标准中的 21 个换算表减至 4 个。
3. 本标准采用的符号与 GB/T 228—1987《金属拉伸试验方法》和 GB/T 10623—1989《金属力学性能试验术语》保持一致。

GB/T 17600 在《钢的伸长率换算》的总标题下,分为两个部分:

GB/T 17600.1—1998 第 1 部分:碳素钢和低合金钢

GB/T 17600.2—1998 第 2 部分:奥氏体钢

本标准由国家冶金工业局提出。

本标准由全国钢标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:冶金部信息标准研究院、本溪钢铁公司特钢公司、太原钢铁公司钢研所。

本标准主要起草人:姜清梅、叶振华、栾燕、杜娟、王烽、蔡士达。

ISO 前言

ISO(国际标准化组织)是世界范围的各国标准化组织(ISO 成员国)的联合体。通过 ISO 技术委员会发展国际标准。每个被授权技术委员会的成员国均有权代表该技术委员会。与 ISO 有关的政府的、非政府的国际组织也参加这项活动。被技术委员会采纳的国际标准草案作为国际标准被 ISO 委员会认可前将发给成员国进行投票表决。国际标准 ISO 2566-2 由 ISO/TC17 钢委员会归口，并在 1983 年 4 月发给各成员国表决。

投赞成票的成员国有：

澳大利亚	奥地利	比利时	保加利亚	加拿大	中国	捷克	芬兰
法国	德国	匈牙利	印度	伊朗	意大利	肯尼亚	朝鲜
韩国	墨西哥	荷兰	挪威	波兰	罗马尼亚	南非	西班牙
坦桑尼亚	泰国	土耳其	英国	苏联			

由于技术上的原因投反对票的成员国有：

瑞典

中华人民共和国国家标准

钢的伸长率换算 第2部分：奥氏体钢

GB/T 17600.2—1998
eqv ISO 2566-2:1984

Steel—Conversion of elongation values
—Part 2:Austenitic steels

1 范围

本标准规定了室温下不同标距断后伸长率之间的换算方法，包括伸长率的换算公式和换算因子表以及进行这类换算的曲线图。

本标准适用于固溶处理状态下的奥氏体不锈钢，抗拉强度在450~750 MPa，标距不超过 $25\sqrt{S_0}$ ，且宽厚比不超过20的试样。

本标准不适用于冷轧钢、淬火回火钢和非奥氏体钢。

当板状试样厚度小于3 mm时，本标准公式(1)中的指数n随厚度的减少而增加，换算的伸长率值必须经过供需双方商定。

本标准的换算方法是国际上统一采用的，其在本标准范围内的换算是可靠的，但由于影响伸长率测定的因素很多，因此是否采用本标准换算应由有关标准或协议决定。

如有争议或仲裁时，应按有关标准或协议规定的标距测定伸长率值。

2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 228—1987 金属拉伸试验方法

GB/T 8170—1987 数值修约规则

3 定义

本标准采用下列定义。

3.1 试样标距 拉伸试验过程中用以测量试样伸长的两标记之间的长度。试验前的标距称原始标距，试样拉断后的标距称断后标距。

3.2 比例标距 与试样横截面积的平方根成比例关系的试样原始标距，可表示为 $L_0=K\sqrt{S_0}$ （符号见表1）。例如： $L_0=5.65\sqrt{S_0}$ 、 $11.3\sqrt{S_0}$ 以及 $4d_0$ 。

3.3 定标距 通常不规定标距长度与试样横截面积的平方根之间的比例关系，而是以给定尺寸表示标距长度。例如： $L_0=50\text{ mm}$ 、 80 mm 、 100 mm 和 200 mm 。

4 符号

本标准采用的符号见表1。