

ICS 11.140
C 48



中华人民共和国国家标准

GB 19084—2003

普通脱脂纱布口罩

General degreased gauze mask

2003-12-11 发布

2004-03-01 实施

中华人民共和国
国家质量监督检验检疫总局 发布

前　　言

本标准中 3.1 条为推荐性条款,其余为强制性的。

本标准用于对普通脱脂纱布口罩质量进行评价。

本标准为 2003 年 4 月 29 日网上发布标准(编号为 GB 19084)的修订版,并代替上述网上发布的标准。

本标准由国家食品药品监督管理局提出。

本标准由北京市医疗器械检测中心归口。

本标准起草单位:北京市医疗器械检测中心。

本标准主要起草人:章兆园、潘铭乔、廖晓曼、袁秀宏、潘四春。

普通脱脂纱布口罩

1 范围

本标准规定了普通脱脂纱布口罩(以下简称口罩)的要求、试验方法、标志、包装、运输和贮存等内容。

本标准适用于使用普通脱脂纱布制作的口罩。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 15979 一次性使用卫生用品卫生标准

3 要求

3.1 口罩基本尺寸

应符合表1的规定。

表 1 基本尺寸

单位为厘米

规 格	长		宽	
	基本尺寸	不短于基本尺寸	基本尺寸	不短于基本尺寸
	18	1	14	1
注: 特殊规格按订货合同规定。				

3.2 口罩的层数

不少于12层。

3.3 口罩纱布的密度

经纱每厘米不少于9根,纬纱每厘米不少于9根。

3.4 外观

3.4.1 口罩应手感柔软、薄厚均匀、无臭、无味、平整及无破损,各层纱布材质均匀一致。

3.4.2 缝线针脚应均匀,松紧适度,不得有跳线、脱针、漏针等缺陷。

3.5 水中可溶物

不得超过0.3%。

3.6 酸碱度

加酚酞指示液不得显粉红色,加溴甲酚紫指示液不得显黄色。

3.7 淀粉与糊精

加碘试液不得显蓝色或紫色。

3.8 荧光物

只允许显淡棕紫色荧光,除少数分离纤维外,不应显强蓝色荧光。

3.9 醚中可溶物

遗留残渣不得超过0.5%。