

# YS

## 中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 73—94

---

### 副 产 品 氧 化 锌

1994-01-27 发布

1994-08-01 实施

中国有色金属工业总公司 发布

(京)新登字 023 号

中华人民共和国有色金属  
行业标准  
副产品 氧化 锌  
YS/T 73—94

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码: 100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话: (010)51299090、68522006

1994 年 6 月第一版

\*

书号: 155066 · 2-9257

版权专有 侵权必究

举报电话: ( 010 ) 68522006

## 1 主题内容与适用范围

本标准规定了氧化锌的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等。  
本标准适用于含锌的合金和冶炼渣料经综合回收所得的氧化锌。

## 2 产品分类及技术要求

### 2.1 按产品化学成分(干量检定),氧化锌品级规定如下:

品级	ZnO, % 不小于
1	95
2	90
3	85
4	80
5	75
6	70
7	65
8	60
9	55
10	45

注:如需方对杂质有特殊要求,由供需双方商定。

### 2.2 产品呈灰白色粉状。

### 2.3 产品中不得有肉眼可见的外来夹杂物。

## 3 试验方法

产品化学成分分析按附录 A 或附录 B 规定的方法进行。

## 4 检验规则

### 4.1 检查和验收

4.1.1 产品由供方技术检验部门检验,保证产品质量符合本标准的规定,并填写质量证明书。

4.1.2 需方可对收到的产品进行验收。若检验结果与本标准规定不符时,应在收到产品之日起一个月内向供方提出,由供需双方协商解决。如需仲裁,仲裁取样在需方共同进行,仲裁结果为最终结果。

### 4.2 组批

产品应成批提交验收,每批由一天生产的同一品级的产品组成。

### 4.3 取样方法和取样数量

4.3.1 每批氧化锌按袋数的十分之一取样(最低不少于 3 袋),并以探针从袋角斜插入至底部抽取试样,试样量不少于 200 g。