

**NY**

# **中华人民共和国农业行业标准**

**NY/T 244—95**

## **剑麻纤维制品回潮率的测定 烘箱法**

1995-03-23发布

1995-08-01实施

中华人民共和国农业部 发布

中华人民共和国农业  
行业标准  
**剑麻纤维制品回潮率的测定**

**烘箱法**

NY/T 244—95

\*

中国标准出版社出版  
北京复兴门外三里河北街 16 号  
邮政编码:100045  
电 话:8522112

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

**版权专有 不得翻印**

\*

开本 880×1230 1/16 印张 1/4 字数 3 千字  
1995 年 9 月第一版 1995 年 9 月第一次印刷  
印数 1—1 000

\*

书号: 155066 · 2-10011

\*

标 目 271—49

# 中华人民共和国农业行业标准

## 剑麻纤维制品回潮率的测定 烘箱法

NY/T 244—95

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了用烘箱测定回潮率的方法。

本标准适用于不含油剂的剑麻纤维制品。

### 2 原理

在规定条件下烘除试样水分,计算试样的回潮率。

### 3 试验仪器及用具

八篮恒温干燥箱:有良好的空气循环装置,温度可控制在 105~110 ℃范围内。

天平:精度 0.01 g。

计时器。

### 4 试验条件

试验在环境大气条件下进行。

### 5 试样制备

从剑麻纤维制品样品中抽取约 50 g 作为一个试样,置于八篮恒温干燥箱内的吊篮中,迅速称量并记录。该重量为试样湿重量,精确至 0.01 g。

### 6 试验程序

将八篮恒温干燥箱升温至 105~110 ℃后,恒温烘 1.5 h,然后关闭电源停留 5 min 后称重;每恒温 20 min 后关闭电源停留 5 min 称重一次,直至前后两次重量之差在 0.10 g 以内,最后一次重量为试样干重量,称重精确至 0.01 g。

### 7 结果计算

试样的回潮率按下式计算:

$$H_c = \frac{S - G}{G} \times 100$$

式中:  $H_c$ —试样的回潮率,%;

$S$ —试样湿重量,g;

$G$ —试样干重,g。