



中华人民共和国国家标准

GB/T 14506.30—2010

硅酸盐岩石化学分析方法 第 30 部分:44 个元素量测定

Methods for chemical analysis of silicate rocks—
Part 30: Determination of 44 elements

2010-11-10 发布

2011-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

GB/T 14506《硅酸盐岩石化学分析方法》由以下 30 部分组成：

- 第 1 部分：吸附水量测定；
- 第 2 部分：化合水量测定；
- 第 3 部分：二氧化硅量测定；
- 第 4 部分：三氧化二铝量测定；
- 第 5 部分：总铁量测定；
- 第 6 部分：氧化钙量测定；
- 第 7 部分：氧化镁量测定；
- 第 8 部分：二氧化钛量测定；
- 第 9 部分：五氧化二磷量测定；
- 第 10 部分：氧化锰量测定；
- 第 11 部分：氧化钾和氧化钠量测定；
- 第 12 部分：氟量测定；
- 第 13 部分：硫量测定；
- 第 14 部分：氧化亚铁量测定；
- 第 15 部分：锂量测定；
- 第 16 部分：铷量测定；
- 第 17 部分：铯量测定；
- 第 18 部分：铜量测定；
- 第 19 部分：铅量测定；
- 第 20 部分：锌量测定；
- 第 21 部分：镍和钴量测定；
- 第 22 部分：钒量测定；
- 第 23 部分：铬量测定；
- 第 24 部分：镉量测定；
- 第 25 部分：钼和钨量测定；
- 第 26 部分：铂量测定；
- 第 27 部分：铱量测定；
- 第 28 部分：16 个主次成分量测定；
- 第 29 部分：稀土等 22 个元素量测定；
- 第 30 部分：44 个元素量测定。

本部分为 GB/T 14506 的第 30 部分。

本部分的附录 A 为规范性附录，附录 B、附录 C 为资料性附录。

本部分由中华人民共和国国土资源部提出。

本部分由全国国土资源标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：国家地质实验测试中心。

本部分主要起草人：李冰、杨红霞、刘崴。

硅酸盐岩石化学分析方法

第 30 部分:44 个元素量测定

警示——使用本部分的人员应有正规实验室工作的实验经验。本部分并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施,并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

GB/T 14506 的本部分规定了硅酸盐岩石中 44 个元素量的封闭酸溶-电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)测定方法。

本部分适用于硅酸盐岩石中锂、铍、铈、钛、钒、锰、钴、镍、铜、锌、镓、砷、铷、锶、钇、锆、铌、钼、镉、铟、铊、镧、铈、钍、镨、钆、钇、铽、镱、铟、铊、铋、铀等 44 个元素量的测定,也适用于土壤、沉积物样品中上述元素量的测定。

本部分不适用于三氧化二铝含量高于 20% 的样品中元素量的测定。

测定范围:见附录 A。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 14506 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 14506.1 硅酸盐岩石化学分析方法 第 1 部分:吸附水量测定

3 原理

样品用氢氟酸和硝酸在封闭溶样器中溶解,电热板上蒸发赶尽氢氟酸,再用硝酸密封溶解,稀释后用 ICP-MS 外标法直接测定。

4 试剂和溶液

4.1 水,蒸馏水经离子交换纯化系统纯化。使用前检验水中待测元素含量,保证低于方法检出限。

4.2 硝酸(ρ 1.42 g/mL),优级纯或高纯,经亚沸蒸馏纯化后使用。

4.3 硝酸(1+1)。

4.4 氢氟酸(ρ 1.16 g/mL),优级纯或高纯,经亚沸蒸馏纯化后使用。**警告**——氢氟酸有毒,并有腐蚀性,操作时戴手套,防止皮肤接触。

4.5 单元素标准储备溶液:具体配制参见附录 B。

4.6 多元素混合标准储备溶液

直接分取单元素标准储备溶液(4.5)配制以下多元素混合标准储备溶液,也可用市售多元素混合标准储备溶液进行稀释得到(见表 1)。

注:制备多元素标准储备溶液时注意元素间的相容性和稳定性。元素的原始标准储备溶液进行检查以避免杂质影响标准的准确度。新配好的标准溶液转移至经过酸洗的、未用过的聚丙烯瓶中保存,并定期检查其稳定性。