



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 14269—2008  
代替 GB/T 14269—1993

---

## 羊毛试验取样方法

Sampling methods for wool testing

2008-08-20 发布

2008-12-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准与 IWTO-19-03《原毛钻芯样的毛基及植物性杂质基的测定》的一致性程度为非等效。

本标准代替 GB/T 14269—1993《羊毛试验取样方法》。

本标准与 GB/T 14269—1993 相比主要变化如下：

- 增加了含脂毛和洗净毛的术语和定义(本版的 2.1 和 2.2)；
- 修改了批样、实验室样品的术语和定义(1993 版的 3.1 和 3.2;本版的 2.3 和 2.4)；
- 删除了试验样品、试验试样、多点法和对分减半法的术语和定义(1993 版的 3.3~3.6)；
- 修改了使用仪器和工具的分度值(1993 版的 5.2 和 5.3)；
- 修改了第 6 章的全部内容(1993 版的第 6 章;本版的第 5 章)；
- 修改了第 7 章的部分内容(1993 版的第 7 章;本版的第 6 章)；
- 删除了原标准中的附录 A,将其内容编入第 6 章和第 7 章(1993 版的附录 A)。

本标准由中国纤维检验局提出并归口。

本标准起草单位:内蒙古纤维检验局。

本标准主要起草人:王纪军、李福贵、马践原、周巧民。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 14269—1993。

## 羊毛试验取样方法

### 1 范围

本标准规定了从含脂毛和洗净毛中抽取批样、实验室样品的方法。  
本标准适用于绵羊毛。

### 2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

#### 2.1

**含脂毛 greasy wool**

未经过洗涤、溶剂脱脂、碳化或其他方法处理的羊毛。

#### 2.2

**洗净毛 scoured wool**

经过洗涤、溶剂脱脂、碳化或其他方法处理的羊毛。

#### 2.3

**批样 lot sample**

从一个销售批中所抽取的一个相对大的样品。

#### 2.4

**实验室样品 laboratory sample**

从批样中或洗净毛批样中分别制备的有代表性的混合后的样品,供抽取试验样品用。

### 3 方法概要

使用适当的工具从毛包中抽取批样,从批样中抽取实验室样品。在这些步骤中,每一步毛样数量都在减少,但尽可能保持样品的代表性。

### 4 仪器和工具

4.1 适用于开包的工具,如钳子、斧子等。

4.2 天平:量程 500 g,分度值 0.1 g;量程 5 000 g,分度值 1 g。

4.3 钻芯取样器:刀头内径 25 mm,管长为 500 mm。

4.4 抽样方框(见图 1)。




图 1 抽样方框