



中华人民共和国医药行业标准

YY/T 0605.6—2007/ISO 5832-6:1997

外科植入物 金属材料 第 6 部分：锻造钴-镍-铬-钼合金

Implants for surgery—Metallic materials—
Part 6: Wrought cobalt-nickel-chromium-molybdenum alloy

(ISO 5832-6:1997, IDT)

2007-01-31 发布

2008-01-01 实施

国家食品药品监督管理局 发布

前　　言

《外科植人物　金属材料》分为以下几个部分：

——第1部分：锻造不锈钢；

　　注1：目前该部分为GB 4234—2003《外科植人物用不锈钢》，修改采用ISO 5832-1:1997。

——第2部分：纯钛；

——第3部分：锻造钛-6 铝-4 钒合金；

　　注2：第2、3部分，目前为GB/T 13810—1997《外科植人物用钛及钛合金加工材》，等效采用ISO 5832-2:1993和ISO 5832-3:1996。

——第4部分：铸造钴-铬-钼合金；

　　注3：目前该部分为GB 17100—1997《外科植人物用铸造钴铬钼合金》，等效采用ISO 5832-4:1996。

——第5部分：锻造钴-铬-钨-镍合金；

——第6部分：锻造钴-镍-铬-钼合金；

——第7部分：可锻和冷加工的钴-铬-镍-钼-铁合金；

——第8部分：锻造钴-镍-铬-钼-钨-铁合金；

——第9部分：锻造高氮不锈钢；

——第10部分：锻造钛-5 铝-2.5 铁合金；

——第11部分：锻造钛-6 铝-7 钮合金；

——第12部分：锻造钴-铬-钼合金。

本部分为第6部分。

本部分等同采用ISO 5832-6:1997《外科植人物——金属材料——第6部分：锻造钴-镍-铬-钼合金》。

本部分由国家食品药品监督管理局提出。

本部分由全国外科植人物和矫形器械标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心。

本部分主要起草人：王祚龔、李立宾、杨建刚、马春宝、齐宝芬。

引　　言

目前已知的外科植入材料中还没有一种被证明对人体完全无毒副作用。但是本部分所涉及的材料在长期临床应用中表明,如果应用适当,其预期的生物学反应水平是可接受的。

外科植入物 金属材料

第 6 部分: 锻造钴-镍-铬-钼合金

1 范围

YY/T 0605 的本部分规定了外科植入物用锻造钴-镍-铬-钼合金的特性和相应的试验方法。

注: 取自成品的试样, 其力学性能可不必遵循本部分的规定。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 YY/T 0605 本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件, 其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分, 然而, 鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件, 其最新版本适用于本部分。

GB/T 228 金属材料 室温拉伸试验方法(GB/T 228—2002, eqv ISO 6892:1998)

ISO 643:1983 钢——显微法测定铁素体或奥氏体的晶粒度

3 化学成分

按照第 6 章规定的方法对有代表性的合金试样进行熔炼分析, 其化学成分应符合表 1 的规定。

表 1 化 学 成 分

元 素	化学成分/(%)(质量分数)
镍(Ni)	33.0~37.0
铬(Cr)	19.0~21.0
钼(Mo)	9.0~10.5
铁(Fe)	≤1.0
钛(Ti)	≤1.0
锰(Mn)	≤0.15
硅(Si)	≤0.15
碳(C)	≤0.025
磷(P)	≤0.015
硫(S)	≤0.010
钴(Co)	基体

4 显微组织

合金的显微组织应均匀, 按照第 6 章规定的方法测定的晶粒度应不粗于 4 级。

5 力学性能

按照第 6 章规定的方法进行测试, 其力学性能应符合表 2 的规定。

注 1: 冷加工處理及冷加工配合时效处理均能改变材料的力学性能。

任何一个试样不符合规定要求或在标距范围之外断裂, 需从同一批次中另取出两件试样用同样的方法进行测试。只有这两个试样都符合规定的要求, 才认为该合金是合格的。

注 2: 制造商可以对原材料进行再次热处理并将其用于测试试验以符合本部分的要求。