

YB

中华人民共和国黑色冶金行业标准

YB/T 055—94

200升钢桶用冷轧薄钢板 和热镀锌薄钢板

1994-09-27 发布

1995-05-01 实施

中华人民共和国冶金工业部 发布

中华人民共和国黑色冶金行业标准

YB/T 055—94

200升钢桶用冷轧薄钢板 和热镀锌薄钢板

1 主题内容与适用范围

本标准规定了200升钢桶用冷轧薄钢板(带)和冷轧热镀锌薄钢板(带)(以下简称冷轧板和镀锌板)的尺寸、外形、技术要求、试验规则、包装、标志及质量证明书。

本标准适用于制造容量为200升钢桶用冷轧薄钢板(带)和冷轧热镀锌薄钢板(带)。

2 引用标准

GB 222 钢的化学分析用试样取样法及成品化学成分允许偏差

GB 223 钢铁及合金化学分析方法

GB 228 金属拉伸试验法

GB 232 金属弯曲试验方法

GB 247 钢板和钢带验收、包装、标志及质量证明书的一般规定

GB/T 1839 钢铁产品镀锌层质量试验方法

GB 2975 钢材力学及工艺性能试验取样规定

GB 4156 金属杯突试验方法(厚度0.2~2 mm)

GB 6397 金属拉伸试验试样

3 代号

本标准所列牌号中的“LT”和“XT”，分别为「冷轧油桶钢板」和「冷轧镀锌钢板」的汉语拼音缩写。

镀锌板按锌层重量分为二个牌号:XT1、XT2

4 尺寸、外形

4.1 尺寸

4.1.1 钢板(带)的公称尺寸应符合表1的规定。

表 1

mm

用 途 \ 尺寸规格	厚 度	宽 度	长 度
桶盖用	1.0	660	1 980
	1.2	1 320	
桶身用	1.5	930	1 800

4.1.2 成卷交货时,其内径为610 mm。

中华人民共和国冶金工业部1994-09-27批准

1995-05-01实施