



中华人民共和国国家标准

GB/T 23835.13—2009

无水高氯酸锂 第 13 部分：澄清度的测定

Lithium perchlorate anhydrous—
Part 13: Determination of transparency

2009-05-18 发布

2010-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

GB/T 23835《无水高氯酸锂》分为 13 个部分：

- 第 1 部分：无水高氯酸锂技术要求；
- 第 2 部分：高氯酸锂含量的测定；
- 第 3 部分：水分的测定；
- 第 4 部分：水不溶物含量的测定；
- 第 5 部分：氯化物含量的测定；
- 第 6 部分：氯酸盐含量的测定；
- 第 7 部分：硫酸盐含量的测定；
- 第 8 部分：钾和钠含量的测定；
- 第 9 部分：钙含量的测定；
- 第 10 部分：铁含量的测定；
- 第 11 部分：铅含量的测定；
- 第 12 部分：总氮含量的测定；
- 第 13 部分：澄清度的测定。

本部分为 GB/T 23835 的第 13 部分。

本部分由中国石油和化学工业协会提出。

本部分由全国化学标准化技术委员会无机化工分会(SAC/TC 63/SC 1)归口。

本部分主要起草单位：新疆有色金属研究所、中海油天津化工研究设计院。

本部分主要起草人：关玉珍、王宏川、支红军、陆思伟。

本部分为首次发布。

无水高氯酸锂

第 13 部分：澄清度的测定

1 范围

本部分规定了无水高氯酸锂澄清度的测定方法的方法提要、一般规定、分析步骤和结果判定。
本部分适用于无水高氯酸锂澄清度的测定。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 23835 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

GB/T 6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法(ISO 3696:1987,MOD)

3 方法提要

试样经无水乙醇溶解，用分光光度计在 440 nm 波长测定透光率。

4 一般规定

本部分所用试剂和水在没有注明其他要求时，均指分析纯试剂和 GB/T 6682—2008 中规定的三级水。

5 试剂

无水乙醇。

6 仪器、设备

6.1 比色管：100 mL；

6.2 分光光度计：配有 5 cm 比色皿。

7 分析步骤

称取约 10 g 试料，精确至 0.1 g。置于 50 mL 烧杯中，加入 40 mL 无水乙醇溶解，全部转移至 100 mL 比色管中，用无水乙醇稀释刻度，摇匀。以无水乙醇为参比溶液，与分光光度计波长 440 nm 处，5 cm 比色皿进行测定。

8 结果判定

透光率大于 90% 为合格。