

UDC 678.742
Y 28



中华人民共和国国家标准

GB 13735—92

聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

Polyethylene blown mulch film for agricultural uses

1992-11-03 发布

1993-06-01 实施

国家技术监督局 发布

(京)新登字 023 号

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
聚乙 烯 吹 塑 农 用 地 面 覆 盖 薄 膜

GB 13735—92

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码: 100045

<http://www.bzcbs.com>

电话: 63787337、63787447

1993 年 4 月第一版 2004 年 12 月电子版制作

*

书号: 155066 • 1-9334

版权专有 侵权必究
举报电话: (010) 68533533

中华人民共和国国家标准

GB 13735—92

聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

Polyethylene blown mulch film for agricultural uses

1 主题内容与适用范围

本标准规定了聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜(以下简称地膜)的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以低密度聚乙烯树脂 LDPE、线性低密度聚乙烯树脂 LLDPE 和低密度聚乙烯树脂、线性低密度聚乙烯树脂、高密度聚乙烯树脂 HDPE 两种或三种树脂共混为主要原料,可加入适量助剂用吹塑法生产的地膜。

2 引用标准

GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB 2918 塑料试样状态调节和试验的标准环境

GB 6672 塑料薄膜和薄片厚度的测定 机械测量法

GB 6673 塑料薄膜与片材长度和宽度的测定

GB 13022 塑料 薄膜拉伸性能试验方法

QB/T 1130 塑料直角撕裂性能试验方法

3 产品分类

以使用的原料、产品厚度及推荐覆盖使用时间不同分为 I、II、III、IV 类,见表 1。

表 1

类别	树脂种类	厚度,mm	推荐覆盖使用时间,d
I	LLDPE	0.020	120
	加耐候剂树脂	0.012	
II	LLDPE	0.012	100
	共混树脂	0.014	
	加耐候剂树脂	0.010	
III	LDPE	0.014	80
	LLDPE	0.010	
	共混树脂	0.010	
	加耐候剂树脂	0.008	
IV	LDPE	0.012	50
	LLDPE	0.008	
	共混树脂	0.008	